

Innolux Walzgrund Color

2752

Pigmentovaný UV-navalovací základ. pro průmyslovou aplikaci

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Krycí základní UV-navalovací barva s dobrou kryvostí a plnicí schopností.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ÖNORM A 3800-1 (chování při požáru)**

Ve spojení s podkladem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1



- **DIN 53160-1 nebo DIN 53160-2**

Odolnost proti potu a slinám



- **ÖNORM EN 71-3**


Bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků (bez obsahu těžkých kovů)



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**

Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



UV vytvrzující navalovací základ pro průmyslové sériové lakování nábytkových dílců a interiérových dveří.


Pro lakování obtížně vznětlivých a obtížně hořlavých ploch.

Použijte v kombinaci s vhodným vrchním lakem.

Oblast použití závisí na způsobu zpracování produktu a zvoleném systému včetně vrchní vrstvy.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně +15 °C.
- Chránit produkt před světlem a slunečním zářením!
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte, prosím naše, **ARL 210 - Pracovní směrnice pro systémy povrchových úprav Innolux**

0-4 ZKL 2752 | 12/24 | nahrazuje 0-3

ADLER Česko s.r.o., Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko
Tel: +420 731 725 957, E-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomosti a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného produktu rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno vyhotovení vzorku na originálním podkladu, na kterém je vhodnost tohoto produktu odsouhlasena. Kromě toho platí naše všeobecné obchodní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnost. Změna velikostí plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Technika nanášení

0-5%

	Navalování
Aplikační zařízení	Válcová navalovačka
Ředidlo	Innolux Add Thinner VOC (8038)
Přídavek ředidla (%)	0 - 5 %
Viskozita 6 mm pohár (s)	45 - 55
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	20 - 50*
Celkové nanášené množství (g/m²)	max. 120

*na nanášecí válec

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Podmínky sušeníOkamžité **UV vytvrzení** bez předchozího odpařování:

	Přídavek	
	Meziželatinace	Vytvrzení
Hg- a Ga-lampa 80 - 120 W/cm	10 - 14 m/min	5 - 7 m/min

Čištění pracovních nástrojů

8501



8505

Ihned po použití s Waschverdünner (8501) nebo PUR-Spezial-Verdünner (8505).

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a jehličnaté dřeviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený mastnoty, vosků a dřevního prachu.

Příprava podkladu**Kalibrační broušení****Listnaté dřeviny:** Broušení dřeva Zrnitost P 150 - 180**Jehličnaté dřeviny:** Broušení dřeva Zrnitost P 120 - 150**SYSTÉMOVÁ SKLADBA****Předzákladování**

Je možné předzákladování produktem Innolux nebo speciálním navalovacím UV základem, jako je Innolux Walzgrund (2734). Po vytvrzení tohoto předzákladování musí být proveden mezibrus brusným papírem zrnitosti P 320 - 400.

Základování

1 x Innolux Walzgrund Color (2752) v požadovaném barevném odstínu

Pro optimální kvalitu povrchu je vhodné aplikovat základní nános ve 2 - 3 sériově spojených navalovacích linkách.

Vrchní lakování

Innolux Decklack GF G25 (2765000125) nebo Innolux Decklack GF G20 (2765000120)

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

30 kg

Barevné odstíny

Standardní odstíny:

Basisweiß, DAL2 (2752053050)

Rep., DAL 5 (2752053053)

DANA 9016 DAL 4/8 FT 3 23 (2752082587)

Walzweiß, DAL 9 FT 7 24 (2752109432)

Související produkty

Innolux Add Thinner VOC (8038)

Innolux Decklack GF G20 (2765000120)

Innolux Decklack GF G25 (2765000125)

Innolux Walzgrund (2734)


PUR-Spezial-Verdünner 8505 (8505)

Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 6 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Technická data

Dodávaná viskozita: 45 – 55 sekundy dle DIN 53211
(6 mm průtokový pohárek při 20 °C)

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.