

# Odstranění řas a hub z fasády pomocí ADLER Fungisan & Tirosilc

**Zelená je moderní - ale prosím ne na fasádě! Řasy a houby se bohužel na fasádách často usazují.**

Díky modernímu vzhledu bez stříšek, ale také díky tepelně izolovaným fasádám, se mikroorganismy, které jsou neustále přítomny ve vzduchu, snadno zachycují na fasádách domů. Fasáda se tak rychle špiní a stává nevzhlednou. Proti tomu pomůže jen jedna věc: nový nátěr! S dokonale sladěnými produkty od společnosti ADLER lze z fasád snadno odstranit řasy a houby a navrátit budovám nový vzhled. Ukážeme vám, jak na to:

📅 18.08.2021

## Použité produkty



Aviva Fungisan



Aviva Silikat Grundierung



Aviva Tirosilc-Color

## Pracovní kroky



### Krok 1 - Čištění

V první řadě je třeba očistit špinavou fasádu. Je to velmi snadné - stačí čistá voda. Nejlepší je použít tlakový čistič s plochou tryskou a očistit fasádu směrem shora dolů. Pozor: Zvláště u zateplených fasád musíte postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození tenké vrstvy omítky. Po této „mycí kúře“ by fasáda měla schnout alespoň jednu noc



### Krok 2 - Dezinfekce

Nyní z fasády odstraníte spory řas a hub: Natřete celý povrch prostředkem ADLER Aviva Fungisan. Tento dezinfekční roztok na vodní bázi spolehlivě zničí zárodky způsobující zelenání stěn a zajistí, že mikroorganismy v dohledné době znovu nevyrostou. Prostředek jednoduše naneste štětcem na fasádu ve velkorysém množství. Poté nechte 24 hodin zaschnout.



### Krok 3 - Zakrytí

Dobrá příprava je nezbytná: Pokud nechcete najít na svých oknech, vstupních nebo balkonových dveřích či jiných fasádních prvcích nevzhledná překvapení, měli byste ohrožená místa pečlivě zakrýt a maskovat. Okna, dveře i fasádní prvky můžete zakrýt malířským roumem, krycí fólií a maskovací páskou.



### Krok 4 - Základování

Aby nový nátěr na fasádu dobře přilnul a poskytoval lepší ochranu před vlhkostí, je nutné zvolit správný základní nátěr. Doporučujeme použít koncentrát **Aviva Silicate GKW** a naředit jej 1:1 vodou. Takto půjde přípravek dokonale rozetřít štetcem na celou fasádu. Nyní je třeba znovu počkat, až základní nátěr zhruba po deseti hodinách dobře zaschne.



## Krok 5 - První nátěr

Nyní je konečně čas na nátěr. S **ADLER Aviva Tirosilc-Color** máte k dispozici perfektní fasádní barvu: Vysoce kvalitní barva na bázi silikonové pryskyřice je vysoce voděodolná a odolná vůči povětrnostním vlivům. Díky svému efektu odpuzujícímu nečistoty a složení s ochranou před opětovným růstem řasam už nemusíte po natření barvou Aviva Tirosilc-Color obnovovat fasádní nátěr v tak krátkém intervalu.

Pro první aplikaci lze barvu naředit maximálně 10 % vody. Nejprve natřete štětcem nebo malým malířským válečkem okraje a rohy. Poté natřete celé plochy měkkým fasádním válečkem.



## Krok 6 - Druhý nátěr

Po nejméně čtyřhodinovém schnutí můžete nanést druhou vrstvu. Tentokrát použijte barvu neředěnou. Znovu natřete nejprve hrany a rohy, pak celé plochy. Hotovo! Fasáda opět září novotou - v jakékoli barvě, kterou si vyberete. Protože Aviva Tirosilc od ADLER zaujme extrémní barevnou stabilitou v jakémkoliv odstínu. Jak ukázal náš návod, odstranění řas a hub z fasád je s ADLER Aviva Fungisan snadné jako dětská hra. S nátěrem barvou ADLER Aviva Tirosilc získá navíc fasáda preventivní ochranný film proti řasám a plísním.

# Galerie



